

Processo nº 20 Pedido nº 39647 Relatório de Ensaio nº C 04046  
 Cliente: Cimentos Madeira, Lda. Pág. 1 / 1  
 Endereço: Estrada Monumental, 433 9000-236 Funchal Data de Amostragem : 2018-03-28

**Dados relativos à amostra**

Refª interna Refª externa Designação Início / Fim de ensaios  
 CM 3492 C1S 13/18 CEM II/A-L 42,5 R 2018-03-29 2018-05-03

## RELATÓRIO DE ENSAIOS

### Ensaios mecânicos

Determinações (NP EN 196-1)	Flexão (MPa)	Compressão (MPa)
Ensaio a 2 dias	4,9	27,1
Ensaio a 7 dias	6,3	42,7
Ensaio a 28 dias	7,6	53,1

### Ensaios em pasta normal

Determinações	Documento Normativo	Resultado
Consistência Normal - Teor de água	NP EN 196-3	28,0 (%)
Princípio de presa	NP EN 196-3	135 (min)
Fim de presa	NP EN 196-3	175 (min)
Expansibilidade	NP EN 196-3	--- (mm)

### Ensaios físicos

Determinações	Documento Normativo	Resultado
Massa volúmica	LNEC E-64	--- (g/cm <sup>3</sup> )
Superfície específica	NP EN 196-6	--- (cm <sup>2</sup> /g)
Resíduo do peneiro de 90 µm	NP EN 196-6	--- (%)


### Ensaios químicos

Determinações	Documento Normativo	Resultado
Perda ao fogo	NP EN 196-2	7,99 (%)
Cal livre	NP EN 451-1	--- (%)
Resíduo insolúvel	NP EN 196-2	--- (%)

Observações:

**Socorridos**

Emissão: 2018-05-21



Validação

