



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N.º B 11/22

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

1. Identificação Do Produto - Tipo	2. Utilização Prevista / Norma Harmonizada Aplicável
BR2 - Brita 11/22	Agregados para Betão utilizados em edifícios, estradas e outros trabalhos de Engenharia Civil EN 12620:2002+A1:2008

3. Fabricante: Centro de Produção da Brimade, S.A., Fundoa de Cima, São Roque

4. Mandatário: Não aplicável

5. Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema de Avaliação 2+

6.A

Norma harmonizada: EN 12620:2002+A1:2008

Organismo Notificado: A EIC - Empresa Internacional de Certificação, organismo notificado com o n.º 1515, realizou a inspeção da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica, no âmbito do sistema 2+, a qual tem acompanhado, avaliado e aprovado continuamente este sistema e emitiu o Certificado de Conformidade do Controlo de Produção em Fábrica n. 1515-CPR-0340.

6.B Documento de Avaliação Europeu: Não Aplicável

7. DESEMPENHO DECLARADO

DESCRIÇÃO PETROGRÁFICA

BASALTO DO QUATERNÁRIO. Partículas de forma subprismática a subdiscoidal e angulosidade caracterizada como muito angulosa a subangulosa. A Superfície apresenta-se rugosa, observando-se em algumas partículas uma película avermelhada de óxidos e hidróxidos de ferro e magnésio, provenientes de constituintes minoritários de Tufo de Lapilli. O grau de meteorização das partículas de agregado observadas revela-se incipiente.

Características Essenciais		Valores Declarados/Categoria	Granulometria Típica		
			Peneiro	Valor Típico	Limites %
Dimensão Nominal (d/D)		11/22			
Granulometria (categoria)		G _c 80/20			
Teor de Finos (categoria)		f _{1,5}	63	100	
Índice de Achatamento (categoria)		FI ₃₅	45	100	100
Massa Volúmica	Material Impermeável	3,02 ± 0,1 Mg/m ³	31,5	100	98-100
	Partículas Secas em estufa	2,84 ± 0,1 Mg/m ³	22,4	91	80-100
	Partículas saturadas	2,90 ± 0,1 Mg/m ³	16	22	
Absorção de água		(2,1±1)%	11,2	1	0-20
Teor de cloretos ¹		≤ 0,01%	8	1	
Teor de húmus ¹		Não Prejudicial (mais claro que a solução padrão)	5,6	1	0-5
Teor de sulfatos solúveis em ácido (categoria) ¹		AS _{0,2}	4	1	
Teor de enxofre total ¹		< 0,2%	2	1	
Estabilidade volumétrica: Retracção por secagem ²		0,041%	1	1	
Teor de contaminantes orgânicos Leves ¹		≤ 0,1%	0,5	1	
Reactividade álcalis-silica ¹		Classe I - Agregado Não Reactivo	0,25	1	
Resistência à fragmentação: Los Angeles (categoria) ¹		LA ₂₅	0,125	1	
Resistência ao desgaste: micro-Deval (categoria) ¹		M _{DE25}	0,063	0,4	0,0-1,5
Resistência ao polimento ¹		PSV ₅₀	Módulo de Finura		7,84
Resistência à abrasão e abrasão superficial por pneus pitonados		NPD	Centro de Finura		7,93
Gelo e degelo		NPD			

EN 12620:2002+A1:2008

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica: Não aplicável

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n. 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Carlos Basilio - Coordenador de Produção

Funchal, 18 de Junho de 2015

Soc. de Cimentos da Madeira, S.A.